



Devon Grease LiCaX V150 EP

Многоцелевая комплексная литиево-кальциевая смазка премиум-класса



ОПИСАНИЕ

Devon Grease LiCaX V150 EP - антифрикционная универсальная многоцелевая пластичная смазка, изготовленная на смеси высококачественных минеральных базовых масел, загущенных специальным комплексным литиево-кальциевым мылом. Содержит пакет высокоэффективных противозадирных (EP), противоизносных (AW), антиокислительных и антикоррозионных присадок, а также специальные добавки для усиления адгезии

Характеристики **Devon Grease LiCaX V150 EP**:

- ♦ хорошая водостойкость и низкая вымываемость водой
- ♦ отличная адгезия к любым металлическим поверхностям
- ♦ широкий диапазон рабочих температур от -40 до +130°C
- ♦ эффективная защита смазываемых узлов и механизмов от коррозии и ржавления
- ♦ высокая степень защиты от износа и заклинивания

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Подшипники качения и скольжения
- ♦ Автотранспорт, строительная и сельскохозяйственная техника

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Очень высокая адгезия к металлическим поверхностям **сокращает потребление смазки**
- ♦ Надежная защита смазываемых деталей от коррозии и износа на протяжении всего срока эксплуатации **увеличивает интервалы технического обслуживания**
- ♦ **Превосходная устойчивость в условиях обводненности**
- ♦ Наличие сбалансированного пакета присадок позволяет **выдерживать высокие нагрузки**

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **Ведро мет:** 18 кг, 21 кг
- ♦ **Евробочка:** 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

DIN 51 502; 51 818 (NLGI); 51 825
KP00K-40; KP0K-40; KP1K-20; KP2K-20

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon Grease LiCaX V150 EP 00	Devon Grease LiCaX V150 EP 0	Devon Grease LiCaX V150 EP 1	Devon Grease LiCaX V150 EP 2
Цвет	визуальный	от тёмно-жёлтого до коричневого цвета			
Тип загустителя	-	комплексное литиево-кальциевое мыло			
Базовое масло	-	минеральное			
Диапазон рабочих температур, °C	-	от -40 до +130		от -20 до +130	
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °C, мм²/с	ASTM D445	150			
Классификация смазки	DIN 51825	KP00K-40	KP0K-40	KP1K-20	KP2K-20
Класс консистенции NLGI	DIN 51818	00	0	1	2
Пенетрация	ГОСТ 5346 или ASTM D 217 или ISO 2137	400-430	355-385	310-340	265-295
Температура каплепадения, °C	ASTM D 2265	-	150	190	200
Вязкость эффективная, при температуре, °C	ГОСТ 7163	1300 (-30)	1300 (-30)	1300 (-20)	1500 (-20)
Трибологические характеристики на 4-х шариковой машине при (20±5) °C: - нагрузка сваривания [Pc], Н - показатель износа [Di], мм	ГОСТ 9490	3283 0,5			
Степень коррозии на медной пластине, 24 ч при 100°C	ASTM D 4048	1b			

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».